

BRÜSTUNGSGELÄNDER

HOLMLAST 0.8KN/M

Geprüft nach SIA 2057 : 2021, inkl. Pendelschlag - und NB3A Nachweis.

- Glaskanten: poliert oder rodiert

Maximal zulässige Glashöhe in mm inkl. Glaseinstand	Maximal Verankerungs- Abstand in mm	Maximal Klotz-Abstand in mm	Glasdicke	Glasart	Foilenstärke und Art
390 mm	450	300 mm	2 × 6 mm	TVG	1.52 mm PVB
490 mm	400	300 mm	2 × 8 mm	TVG	1.52 mm PVB
590 mm	350	200 mm	2 × 8 mm	TVG	1.52 mm PVB
690 mm	300	250 mm	2 × 8 mm	TVG	1.52 mm PVB
790 mm	250	200 mm	2 × 8 mm	TVG	1.52 mm SGP